Garaflex™ G 7788-A6R NATURAL

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX G 7788-A6R عبارة عن مادة لدنة حرارية خالية من الرصاص ومثبطة للهب ومقاومة للزيت ومخصصة لتطبيقات العزل والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) مقاومة الزيت مثبطات اللهب	- - -	- - -
الاستخدامات	غلاف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة	- - -	- - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 24.8	psi 3596.94	ASTM D412
استطالة الشد	% 500	-	ASTM D412

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 0.0	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 2.0-	-	UL Unspecified
التغير في قوة الشد	% 8.0-	-	UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى	% 4.0-	-	UL Unspecified

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 60.0-	F° 76.0-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	4.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	2.30	-	ASTM D150
عامل التبديد	5.0E-4	-	ASTM D150
مؤشر الأكسجين	25 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	177 C°	350.6 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	182 C°	359.6 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	188 C°	370.4 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	193 C°	379.4 F°	-
درجة حرارة المحول	193 C°	379.4 F°	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	193 C°	379.4 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.