Garaflex™ O 9940 DWN-R NATURAL

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX-O 9940 DWN-R عبارة عن مادة PBB و PBBE و PBBO خالية، بدرجة 125 درجة مئوية، مطاط حراري أوليفيني مثبط للهب مع ثبات كهربائي ممتاز في الظروف الجافة والرطبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أداء كهربائي جيد مثبطات اللهب	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D412
استطالة الشد	% 550	-	ASTM D412

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 0.0 % 0.0	- - -	UL Unspecified UL Unspecified UL Unspecified
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 5.0- % 10-	- - -	UL Unspecified UL Unspecified UL Unspecified

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 60.0-	F° 76.0-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.40	-	ASTM D150
عامل التبديد	4.0E-4	-	ASTM D150
مؤشر الأكسجين	35 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	171 C°	339.8 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	177 C°	350.6 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	182 C°	359.6 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	188 C°	370.4 F°	-
درجة حرارة المحول	182 C°	359.6 F°	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	182 C°	359.6 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.