Garaflex™ O 9949RA NATURAL

المصنع	AlphaGary	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GARAFLEX O 9949RA عبارة عن مادة PBB و PBBE و PBBO خالية، بدرجة 105 درجة مئوية، مثبطة للهب، مطاط حراري أوليفيني مخصص للكابلات الشريطية المسطحة الأولية وكابلات تتبع الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبطات اللهب	-	-
الاستخدامات	غلاف الكابل	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 8.96	psi 1299.54	ASTM D412
استطالة الشد	% 190	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 50.0-	F° 58.0-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي		- - -	ASTM D150 ASTM D150 ASTM D150
	2.36 2.45		
عامل التبديد		- - -	ASTM D150 ASTM D150 ASTM D150
	5.0E-4 1.0E-4		
مؤشر الأكسجين	% 29	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	166 °C	330.8 °F	
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	188 °C	370.4 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	193 °C	379.4 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	199 °C	390.2 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	204 °C	399.2 °F	-
درجة حرارة المحول	204 °C	399.2 °F	-
درجة حرارة المصهور	°C	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	204 °C	399.2 °F	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.