

Andur 1-75 DP

| | | | |
|----------------|------------------------------|--------|----------------------|
| المصنع | Anderson Development Company | الفئة | ,PUR Unspecified |
| المادة المألثة | - | الحالة | متوفر - جاهز للتصدير |

وصف المنتج

Andur 1-75 DP هو بوليمر أولي سائل قائم على البولي إيثير منتهي بالأيزوسيانات. يتم الحصول على مطاط صناعي بصلابة 77-73 شور D عند معالجة هذا البوليمر الأولي باستخدام 4,4'-Curene ميثيلين-ثنائي (أورثوكلوروأنيلين). يمكن الحصول على مطاطات صناعية ذات صلابة أقل عن طريق التفاعل مع بوليولات مختلفة وتركيباتها مع Curene 442 ودايامينات أخرى، وباستخدام الملدنات.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| الأشكال | سائل | - | - |
| الخواص الفيزيائية | | | |
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| الوزن النوعي | 1.08 g/cm ³ | - | ASTM D792 |

| أخرى | | | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | |
| ASTM D2393 | - | | لزوجة مزيج التصلب الحراري |
| ASTM D2393 | - | cP 950 | |
| ASTM D2393 | - | cP 230 | |
| - | - | - | غير معروف |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

/ البريد: Email: sales@su-jiao.com

/ الموقع: Website: www.polymersdata.com

/ الجوال: Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.