

## Andur 2-72 DP

|                         |        |                                    |                 |
|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| ,PUR<br>Unspecified     | الفئة  | Anderson<br>Development<br>Company | المصنع          |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                                  | المادة المألوفة |

## وصف المنتج

Andur 2-72DP هو بوليمر أولي سائل قائم على البولي إيثير (PTMG)، منتهي بتولوين ثنائي أيزوسيانات. يتم الحصول على مطاط صناعي بصلابة 72 شور D عند معالجة هذا البوليمر الأولي باستخدام Curene 442 [4,4'-ميثيلين-ثنائي (أورثوكلوروأنيلين)]. يمكن الحصول على مطاطات صناعية ذات صلابة أقل عن طريق التفاعل مع بوليولات مختلفة ودمجها مع Curene 442 ودايامينات أخرى، أو باستخدام الملدنات.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة      |                    |                        |              |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية      |
| -                 | -                  | سائل                   | الأشكال      |
| الخواص الفيزيائية |                    |                        |              |
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية      |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.11 | الوزن النوعي |

|            |                    |               | أخرى                      |
|------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                   |
| ASTM D2393 | -                  | -             | لزوجة مزيج التصلب الحراري |
| ASTM D2393 | -                  | cP 1040       |                           |
| ASTM D2393 | -                  | cP 170        |                           |
| -          | -                  | -             | غير معروف                 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**/ Contact المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**/ البريد: Email:** sales@su-jiao.com

**/ الموقع: Website:** www.polymersdata.com

**/ الجوال: Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.