

Andur 2-72 DP/Curene® 442

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------------------|----------------|
| ,PUR Unspecified | الفئة | Anderson Development Company | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Andur 2-72DP هو بوليمر أولي سائل قائم على البولي إيثر (PTMG)، منتهي بتولوين ثنائي أيزوسيانات. يتم الحصول على مطاط صناعي بصلابة 72 شور D عند معالجة هذا البوليمر الأولي باستخدام Curene 442 [4,4'-ميثيلين-ثنائي (أورثوكلوروأنيلين)]. يمكن الحصول على مطاطات صناعية ذات صلابة أقل عن طريق التفاعل مع بوليولات مختلفة وتركيباتها مع Curene 442 ودايمينات أخرى، أو باستخدام الملدنات.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | سائل | الأشكال |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 1.16 | الكثافة |
| ASTM D955 | - | % 1.1 | انكماش الغالب |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2240 | - | 70 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D412 | psi 3843.51 | MPa 26.5 | إجهاد الشد |
| ASTM D412 | psi 7295.41 | MPa 50.3 | قوة الشد |
| ASTM D412 | - | % 260 | استطالة الشد |
| ASTM D395B | - | % 36 | مجموعة الضغط (Compression Set) |
| ASTM D2632 | - | % 58 | مرونة بايشور (Bayshore Resilience) |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | min 2.8 | عمر الوعاء (Pot Life) |
| - | - | min 15 | وقت إزالة القالب |
| - | - | hr 16 | وقت المعالجة اللاحقة |
| - | - | - | غير معروف |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.