

Andur 700-APX/Curene® 442

المصنع	Anderson Development Company	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمثل Andur® 700-APX جهود شركة Anderson Development المستمرة لتوفير بوليمرات أولية عالية الأداء وبتكلفة معتدلة لصناعة اليورثان المصبوب. وهو بوليمر أولي منتهي بتولوين ثنائي أيزوسيانات، قائم على البوليستر/الإيثر. يتم الحصول على مطاط صناعي بصلابة 70 شور A عند معالجة هذا البوليمر الأولي باستخدام Curene® 442 [4,4'-ميثيلين-ثنائي (أورثوكلوروأنيلين)]. يمكن الحصول على مطاطات صناعية ذات صلابة أقل عن طريق معالجة Andur® 700-APX بالبوليولات ودمجها مع Curene® 442 وديامينات أخرى أو من خلال استخدام الملدنات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الأشكال	-	-	سائل	
طريقة المعالجة	-	-	الصب	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
----------	--------------------	---------------	---------

ASTM D2240

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	70	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2465.65	MPa 17.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 890	استطالة الشد
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
ASTM D412	psi 330.69	MPa 2.28	
ASTM D412	psi 469.92	MPa 3.24	
ASTM D395B	-	% 42	مجموعة الضغط (Compression Set)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min	عمر الوعاء (Pot Life)
ASTM D2393	-	cP 1000	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 45	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.