

## Andur 75-DGP-3

|                         |        |                                    |                 |
|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| ,PUR<br>Unspecified     | الفئة  | Anderson<br>Development<br>Company | المصنع          |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                                  | المادة المألوفة |

## وصف المنتج

Andur 75-DGP-3 هو منتج بولي يوريثان (بولي إثير، TDI) (PUR-Ether/TDI). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |               |         |
|--------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| -            | -                  | تخلفية منخفضة | الميزات |
| -            | -                  | سائل          | الأشكال |

## الخواص الفيزيائية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية          |
|------------|--------------------|------------------------|------------------|
| ASTM D1895 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.10 | الكثافة الظاهرية |
| ASTM D955  | -                  | % 2.0                  | انكماش القالب    |
| ASTM D2240 | -                  | 74                     | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ASTM D638          | psi 6294.65        | MPa 43.4      | قوة الشد     |
| ASTM D638          | -                  | % 250         | استطالة الشد |
| ASTM D412          | psi 4394.65        | MPa 30.3      | إجهاد الشد   |
| ASTM D395          | -                  | % 43          | مجموعة الضغط |

| أخرى       |                    |               |                           |
|------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                   |
| -          | -                  | min 2.0       | عمر الوعاء (Pot Life)     |
| ASTM D2393 | -                  | cP 1160       | لزوجة مزيج التصلب الحراري |
| -          | -                  | min 960       | وقت إزالة القالب          |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.