

Andur 8003 AS/Ethacure® 100LC

,PUR Unspecified	الفئة	Anderson Development Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Andur 8003AS هو يورثان 80 شور أ، منخفض التكلفة وعالي الأداء. يوفر Andur 8003AS ارتدادًا عاليًا وخصائص ديناميكية ممتازة في نظام معتدل إلى منخفض التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، عند صبه بشكل صحيح، يعطي Andur 8003AS منتجًا نهائيًا أبيض مائي. يعمل Andur 8003AS بشكل أفضل عند صبه باستخدام Ethacure 100LC من خلال معدات خلط وتوزيع العدادات، ومع ذلك، تتوفر تعديلات المنتج التي قد تطيل وقت العمل لتقديم فرص الدفوعات اليدوية. يوصى بهذا النظام بشكل أساسي للتطبيقات التي تتطلب أداءً ديناميكيًا فائقًا أو وضوحًا محسنًا للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، توفر درجات حرارة المعالجة المنخفضة وأوقات الدورة السريعة مزايا المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية تشغيل جيدة	الميزات
-	-	دورة قولبة سريعة	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 1.07	الكثافة
ASTM D2240	-	81	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-		إجهاد الشد
ASTM D412	psi 500.38	MPa 3.45	
ASTM D412	psi 900.69	MPa 6.21	
ASTM D412	psi 3393.89	MPa 23.4	قوة الشد
ASTM D412	-	% 850	استطالة الشد
ASTM D2632	-	% 60	مرونة بايشور (Bayshore Resilience)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 1.8	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	min 15	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.