

## Andur 950 AP/Curene® 442

المصنع	Anderson Development Company	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

### وصف المنتج

Andur 950-AP هو نتيجة لعدة سنوات من البحث لتطوير بوليمر أولي عالي الأداء ومعتدل التكلفة لصناعة اليورثان المصبوب. هذا المنتج الجديد عبارة عن بولي إستر/إيثر، بوليمر أولي منتهي بثنائي إيزوسيانات التولوين. يتم الحصول على مطاط صناعي بصلابة 95 شور أ عن طريق التفاعل مع Curene 442. يمكن الحصول على مطاط صناعي بصلابة أقل عن طريق التفاعل مع العديد من البوليولات وتركيباتها مع Curene 442 وديامينات أخرى، أو عن طريق استخدام الملدنات.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات ثبات التحلل المائي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

### الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
---------	---------------	--------------------	----------

ASTM D1505

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	g/cm <sup>3</sup> 1.18	الكثافة
ASTM D955	-	% 1.1	انكماش القالب
ASTM D2240	-	95	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-		إجهاد الشد
ASTM D412	psi 1798.47	MPa 12.4	
ASTM D412	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D412	psi 7629.0	MPa 52.6	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد
ASTM D395B	-	% 29	مجموعة الضغط (Compression Set)
ASTM D2632	-	% 32	مرونة بايشور (Bayshore Resilience)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	min 15	وقت إزالة القالب
-	-	hr 3.0	وقت المعالجة اللاحقة
-	-		غير معروف

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.