Vipel® F282-ZZZ-00

المصنع	AOC, L.L.C.	**الفئة**	Polyester Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vipel® راتنج بوليستر غير مشبع قائم على الفومارات، مقاوم للتآكل، ثنائي الفينول أ راتنجات سلسلة Vipel® F282 من AOC عبارة عن راتنجات بوليستر غير مشبعة فومارات ثنائي الفينول أ ذات وزن جزيئي عالي. تتمتع سلسلة Vipel® F282 بعمر افتراضي ممتاز وهي مثالية لتطبيقات لف الخيوط والرش. أحد الإصدارات الفريدة هو Vipel F282-ZZZ-00 وهو منتج الألكيد المسحوق هو إصدار فريد يمكن شحنه إلى الخارج ومزجه محليًا مع الستايرين أو المونومرات الأخرى. مقاومة التآكل تم تصميم Vipel® F282 لصنع أجزاء لمجموعة واسعة من البيئات الكيميائية مثل الأحماض والمبيض وبيروكسيد الهيدروجين ووسائط الأكسدة والمواد الكاوية. راجع "دليل الراتنج المقاوم للتآكل" من AOC للحصول على معلومات حول مقاومة التآكل أو لطرح أسئلة بخصوص مدى ملاءمة الراتنج لأي بيئة كيميائية معينة، اتصل بـ AOC. متعدد الاستخدامات مناسب لطرق التصنيع المختلفة مثل التصفيف اليدوي والرش ولف الخيوط وما إلى ذلك. تقع على عاتق المصنع أيضًا مسؤولية التأكد من أن المركب النهائي قد تم علاجه جيدًا. يجب معالجة جميع المركبات المستخدمة في تطبيقات إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعد المعالجة عند 180 درجة فهرنهايت / 82 درجة مئوية لمدة 4 ساعات على الأقل. بعد المعالجة اللاحقة، يجب غسل الصفائح بالماء والصابون ثم شطفها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	وزن جزيئي عالي مقاوم للأكسدة	- -	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء خيوط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	لف الخيوط وضع يدوي رش	- - -	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3030 MPa	439465.14 psi	ASTM D638
قوة الشد	70.3 MPa	10196.17 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2.6 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3030 MPa	439465.14 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	119 MPa	17259.52 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	124 C°	255.2 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.