Vipel® F701-FBL-20

المصنع	AOC, L.L.C.	**الفئة**	Polyester Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vipel راتنج بوليستر إيزوفثاليك مقاوم للتآكل سلسلة راتنجات Vipel F701 من AOC عبارة عن راتنج بوليستر غير مشبع، إيزوفثاليك، ذو مرحلتين، ذو وزن جزيئي عالي، مع خصائص البلل والمعالجة والمناولة لراتنجات الأغراض العامة. تتمتع بعمر افتراضي ممتاز وهي مثالية للف بالخيوط والرش. يتم سرد عدد قليل من الراتنجات المحددة أدناه بما في ذلك راتنج القاعدة عالي اللزوجة، Vipel F701-FHG-00. مقاومة التآكل توفر سلسلة راتنجات Vipel F701 من AOC مقاومة ممتازة للتآكل عند استخدامها في ملامسة الأحماض غير العضوية والعضوية. مقاومة المذيبات مثبتة ميدانيًا للعديد من المنتجات البترولية مثل الكيروسين وزيت التدفئة والزيوت الخام. ارجع إلى "دليل الراتنج المقاوم للتآكل" الخاص بـ AOC للحصول على معلومات حول مقاومة التآكل أو للأسئلة المتعلقة بمدى ملاءمة الراتنج لأي بيئة كيميائية معينة، اتصل بـ AOC. متعدد الاستخدامات مناسب لطرق التصنيع المختلفة مثل الترقق اليدوي والرش واللف بالخيوط وما إلى ذلك. الغذاء والدواء جميع الراتنجات الموجودة في ورقة البيانات هذه مصنعة من مواد خام مدرجة في لائحة إدارة الغذاء والدواء Title 21 CFR 177.2420. تقع على عاتق المصنع أيضًا مسؤولية التأكد من أن المركب النهائي قد تم معالجته جيدًا. يجب معالجة جميع المركبات المستخدمة لتطبيقات إدارة الغذاء والدواء بعد ذلك عند درجة حرارة 180 درجة فهرنهايت/82 درجة مئوية لمدة 4 ساعات على الأقل. بعد المعالجة اللاحقة، يجب غسلها بالماء والصابون وشطفها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أيزوفثاليك مقاوم للمذيبات	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء خيوط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2420	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	لف الخيوط وضع يدوي رش	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	-
محتوى الستايرين	48 %	-	-
صلابة باركول	43	-	ASTM D2583

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تفاعل طارد للحرارة	min 8.0 C° 193	- - F° 379.4	- - -
وقت التجلط (C°25)	min 20.0	-	-
مؤشر الانسيابية (Thixotropic)	2.50	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 600	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3790	psi 549694.02	ASTM D638
قوة الشد	MPa 83.4	psi 12096.17	ASTM D638
استطالة الشد	% 2.8	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 4210	psi 610609.98	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 127	psi 18419.83	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 107	F° 224.6	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.