Chemlon® MD21

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

MD21 هو نايلون 6 متوسط اللزوجة مصمم لبثق طلاء الأسلاك. MD21 مصبوغ بكثافة ومصمم لتوفير عتامة جيدة حتى مع الطلاءات الرقيقة. كما أنه يتميز بنظام تزييت مصمم لضمان التصاق ممتاز بين السلك والطلاء - بالإضافة إلى خصائص معالجة مثالية بسرعات خط عالية. يتوفر MD21 في مجموعة من الألوان - بما في ذلك الخيارات الخالية من المعادن الثقيلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم	-	-
الميزات	التصاق جيد قابلية معالجة جيدة مشحم	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات تغليف الأسلاك	- -	- -
المظهر	الألوان المتوفرة غير شفاف	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14-1.38 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	3000-3600 MPa	435114.0 - 522136.8 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	85.0-95.0 C°	185.0 - 203.0 F°	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الحشو	0.0-25 %	-	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0-100 C°	176.0 - 212.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	250-300 C°	482.0 - 572.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	250-300 C°	482.0 - 572.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	250-300 °C	482.0 - 572.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.