

Chemlon® 109-25 GH

| | | | |
|----------------------|--------|---------------------|----------------|
| Nylon 66 | الفئة | Teknor Apex Company | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 25% ألياف زجاجية | المادة المألثة |

وصف المنتج

Chemlon® 109-25 GH هي مادة بولي أميد 66 (نايلون 66) مملوءة بنسبة 25% من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Chemlon® 109-25 GH هي: مقاومة الزحف، وصلابة جيدة، ومتانة جيدة، ومثبت للحرارة، ومقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ألياف زجاجية، 25% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |
| - | - | مثبت حراري | المواد المضافة |
| - | - | مقاومة جيدة للزحف | الميزات |
| - | - | مقاومة جيدة للصدمات | |
| - | - | صلابة جيدة | |
| - | - | متانة جيدة | |
| - | - | مثبت حرارياً | |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | قوية بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.28 | الوزن النوعي |
| ASTM D955 | - | % 0.40 | انكماش القالب |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 15954.18 | MPa 110 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 5.0 | استطالة الشد |
| ASTM D790 | psi 700533.54 | MPa 4830 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 21030.51 | MPa 145 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 2.43 | J/m 130 | صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 474.8 | C° 246 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |
| - | F° 489.2 | C° 254 | درجة حرارة الانصهار |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.