

## APEX® 84-G117-B

|                      |        |                     |                |
|----------------------|--------|---------------------|----------------|
| PVC, Flexible        | الفئة  | Teknor Apex Company | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                   | المادة المألثة |

### وصف المنتج

APEX® 84-G117-B عبارة عن مادة من كلوريد البوليفينيل المرن. وهي متوفرة في إفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقبولة بالحقن. السمة الأساسية لـ APEX® 84-G117-B: لمعان عالي. التطبيق النموذجي لـ APEX® 84-G117-B: السيارات

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                       |                |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري         | الخاصية        |
| -            | -                  | لمعان عالي            | الميزات        |
| -            | -                  | أجزاء خارجية للسيارات | الاستخدامات    |
| -            | -                  | Pellets               | الأشكال        |
| -            | -                  | قبولة بالحقن          | طريقة المعالجة |

### الخواص الفيزيائية

| الاختبار  | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية      |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| ASTM D792 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.29 | الوزن النوعي |

| الخواص الفيزيائية |                    |               |                  |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية          |
| ASTM D2240        | -                  | 55            | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ASTM D638          | psi 3277.86        | MPa 22.6      | قوة الشد     |
| ASTM D638          | -                  | % 240         | استطالة الشد |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.