

## APEX® 85-J023-C

|                      |        |                     |                 |
|----------------------|--------|---------------------|-----------------|
| PVC, Flexible        | الفئة  | Teknor Apex Company | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                   | المادة المألوفة |

### وصف المنتج

APEX® 85-J023-C عبارة عن مادة من كلوريد البولي فينيل المرنة. وهي متوفرة في إفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ APEX® 85-J023-C: لمعان منخفض. تشمل التطبيقات النموذجية: هندسة السيارات/قطع غيار صناعية

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                                |                |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                  | الخاصية        |
| -            | -                  | لمعان منخفض                    | الميزات        |
| -            | -                  | أجزاء داخلية للسيارات<br>مقابض | الاستخدامات    |
| -            | -                  | Pellets                        | الأشكال        |
| -            | -                  | قولبة بالحقن                   | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |                  |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية          |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.30 | الوزن النوعي     |
| ASTM D2240        | -                  | 73                     | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ASTM D638          | psi 1798.47        | MPa 12.4      | قوة الشد     |
| ASTM D638          | -                  | % 390         | استطالة الشد |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.