

## APEX® RS 8216

|                      |        |                     |                |
|----------------------|--------|---------------------|----------------|
| PVC, Flexible        | الفئة  | Teknor Apex Company | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                   | المادة المألثة |

### وصف المنتج

APEX® RS 8216 هي مادة صلبة من مادة البولي فينيل كلوريد. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ APEX® RS 8216 هي: مقاومة عالية للصدمات

### المواصفات الفنية

#### معلومات عامة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري        | الخاصية |
|----------|--------------------|----------------------|---------|
| -        | -                  | لمعان عالي           | الميزات |
| -        | -                  | مقاومة عالية للصدمات |         |
| -        | -                  | Pellets              | الأشكال |

#### الخواص الفيزيائية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية          |
|------------|--------------------|------------------------|------------------|
| ASTM D792  | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.37 | الوزن النوعي     |
| ASTM D2240 | -                  | 83                     | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
| ASTM D638          | psi 398854.5       | MPa 2750      | معامل الشد     |
| ASTM D638          | psi 6526.71        | MPa 45.0      | قوة الشد       |
| ASTM D790          | psi 409007.16      | MPa 2820      | معامل الانحناء |

| الخواص الحرارية |                    |               |                               |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| ASTM D648       | F° 156.92          | C° 69.4       | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.