Fireguard® 910L16-C1A-NL1

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fireguard®910L16-C1A-NL1 عبارة عن مادة مرنة من كلوريد البولي فينيل. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: البثق. Fireguard®الخصائص الرئيسية لـ 910L16-C1A-NL1 هي: شهادة ROHS مثبط للهب تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الأسلاك والكابلات التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دخان منخفض مثبطات اللهب	- -	- -
الاستخدامات	مادة غلاف كابل حجرة السقف	-	-
أنواع الأسلاك	CL2P CL3P CMP FPLP MPP OFNP	- - - - - -	- - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	NEC Article 725	-	-
	NEC Article 760	-	-
	NEC Article 770	-	-
	NEC Article 800	-	-
	UL 13	-	-
	UL 1424	-	-
	UL 1651	-	-
	UL 444	-	-
	UL QMTM2 .E200337	-	
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	عتامة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.62 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	89	-	ASTM D2240
	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 75.0	F° 167.0	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	C° 25.0-	F° 13.0-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي		-	ASTM D150
	4.56	-	ASTM D150
	3.58	-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150
	0.065	-	ASTM D150
	0.038	-	ASTM D150
مؤشر الأكسجين	% 51	-	ASTM D2863

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 193	F° 379.4	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.