Flexalloy® 89501-83FR

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexalloy® 89501-83FR عبارة عن مادة لدائن مطاطية من كلوريد البولي فينيل (PVC Elastomer). وهي متوفرة في إفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Flexalloy® 89501-83FR هي: متوافقة مع RoHS مرونة جيدة مقاومة للحرارة التطبيق النموذجي لـ Flexalloy® 89501-83FR: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة مرونة درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	عزل مصنف للرطوبة	-	-
أنواع الأسلاك	NISPE-1 NISPE-2 SE SEO SEOW SEW SJE SJEO	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	SJEOW	-	-
	SJEW	-	-
	SPE-1	-	-
	SPE-2	-	-
	SPE-3	-	-
	SRDE	-	-
	SVE	-	-
	SVEO	-	-
	TF	-	-
	TFF	-	-
	THHW	-	-
	THW	-	-
	TW	-	-
	VW-1	-	-
تصنيفات الوكالة	UL الفئة 11	-	-
	UL الفئة 12	-	-
	UL الفئة 36	-	-
	UL الفئة 43	-	-
	UL QMTT2 .E73402	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.31 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D638

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	% 250	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 105	F° 221.0	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	C° 45.0-	F° 49.0-	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	3.2E+13 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	23 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي		-	ASTM D150
	5.10	-	-
	3.38	-	-
عامل التبديد		-	ASTM D150
	0.056	-	-
	0.089	-	-
مؤشر الأكسجين	% 29	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.