Flexalloy® 9300-85

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexalloy® 9300-85 عبارة عن مادة من مطاط كلوريد البولي فينيل (مطاط PVC). وهي متوفرة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للبثق أو القولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Flexalloy® 9300-85 هي: مقاومة كيميائية صديقة للبيئة / خضراء مقاومة جيدة للطقس مقاومة للحرارة وزن جزيئي عالي تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات طلاء الخراطيم / الأنابيب تطبيقات الحاويات تطبيقات الختم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	خرطوم	-	-
	أختام	-	-
	صندوق الأدوات/الحقيبة	-	-
	أنابيب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.7 MPa	2857.25 psi	ASTM D638
استطالة الشد	370 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	105 C°	221.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-39.0 C°	-38.2 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.