Flexalloy® 9602-72FR

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexalloy® 9602-72FR عبارة عن مادة لدائن مطاطية من كلوريد البولي فينيل (PVC Elastomer). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Flexalloy® 9602-72FR هي: متوافقة مع RoHS، مثبطة للهب، مرونة جيدة، مقاومة للحرارة، مقاومة لأشعة الشمس. التطبيق النموذجي لـ Flexalloy® 9602-72FR: الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
	مقاوم لأشعة الشمس (720 ساعة)	-	-
الاستخدامات	تغليف الكابل	-	-
أنواع الأسلاك	SCE	-	-
	SE	-	-
	SEOW	-	-
	SEW	-	-
	SJEOW	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	SJEW	-	-
	STEOW	-	-
	STEW	-	
	VW-1	-	
تصنيفات الوكالة	UL الفئة 11	-	-
	UL الفئة 12	-	-
	UL الفئة 36	-	-
	UL الفئة 43	-	-
	UL QMTT2 .E73402	-	
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.3 MPa	1929.01 psi	ASTM D638
استطالة الشد	390 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	105 C°	221.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-48.0 C°	-54.4 F°	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي		-	ASTM D150
	6.16	-	-
	4.10	-	-
عامل التبديد		-	ASTM D150
	0.11	-	-
	0.11	-	-
مؤشر الأكسجين	% 29	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.