Flexalloy® OR 9800-40

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexalloy®OR 9800-40 هو مادة من مطاط كلوريد البولي فينيل (مطاط PVC). هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي قولبة الحقن. Flexalloy®الميزات الرئيسية لـ OR 9800-40 هي: شهادة ROHS مقاومة كيميائية عالية الوزن الجزيئي تشمل مجالات التطبيق النموذجية: خرطوم أسلاك وكابلات ملحقات هندسية/صناعية أدوات تطبيقات الختم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	وردة	-	-
	أدوات كهربائية/أخرى	-	-
	صندوق الأدوات/قطع الغيار	-	-
	Pipe	-	-
	Pipe fittings	-	-
	أختام	-	-
	أحذية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	40	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	4.59 MPa	665.72 psi	ASTM D638
استطالة الشد	320 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط (Compression Set)	34 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	60.0 C°	140.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-54.0 C°	-65.2 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.