Flexalloy® OR 9800-50

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexalloy®OR 9800-50 هو مادة من نوع مطاط كلوريد البولي فينيل (PVC elastomer). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: القولبة بالحقن. Flexalloy® الميزات الرئيسية لـ OR 9800-50 هي: شهادة ROHS وزن جزيئي عالي مقاومة كيميائية تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الخراطيم الأسلاك والكابلات الملحقات الهندسية / الصناعية الأدوات تطبيقات الختم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	وردة	-	-
	أدوات كهربائية/أخرى	-	-
	صندوق الأدوات/قطع الغيار	-	-
	Pipe	-	-
	Pipe fittings	-	-
	أختام	-	-
	أحذية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	24 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	49	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	5.93 MPa	860.08 psi	ASTM D638
استطالة الشد	330 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط (Compression Set)	38 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-51.0 C°	-59.8 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.