Vidux™ CV-92-A5008A-91 BLACK

المصنع	Teknor Apex Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vidux™ CV-92-A5008A-91 BLACK عبارة عن مادة من مادة كلوريد البولي فينيل المرن. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للبثق. السمات الهامة لـ Vidux™ CV-92-A5008A-91 BLACK هي: متوافقة مع توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) ومُلدَّنة ومضادة للكهرباء الساكنة وموصلة وواقية من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) تتضمن التطبيقات النموذجية: تطبيقات طلاء الأسلاك والكابلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	Plasticizer	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	موصل	-	-
	حماية من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI)	-	-
	قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين	-	-
	ملدن غير DEHP	-	-
	تدريع الترددات الراديوية (RFI)	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات الطلاء غلاف الكابل المحوري تغليف الكابلات الإلكترونية تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	91	-	-
	66	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	8.27 MPa	1199.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	80 %	-	ASTM D638

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	2.5 ohms·cm	-	ASTM D257
الموصلية	4.0 ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.