

apifive® DP1358/3/430

| | | | |
|-------------------------|--------|---------|-----------------|
| Polyolefin, Unspecified | الفئة | API SpA | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

apifive® DP1358/3/430 هو منتج بولي أوليفين. يمكن معالجتها عن طريق القولبة بالحقن وهي متوفرة في أوروبا. مجالات التطبيق النموذجية هي: السلع الاستهلاكية. تشمل الميزات: مرونة جيدة قابلة للربط المتشابك

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قابل للتشابك | الميزات |
| - | - | مرونة جيدة | |
| - | - | أحذية | الاستخدامات |
| - | - | جسيم | الأشكال |
| - | - | قابلة بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 0.490 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 43 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 580.15 | MPa 4.00 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 360 | استطالة الشد |
| ASTM D624 | - | kN/m 23.0 | قوة التمزق |
| ASTM D395 | - | | مجموعة الضغط (Compression Set) |
| ASTM D395 | - | % 15 | |
| ASTM D395 | - | % 60 | |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | غير معروف |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | C° | درجة حرارة القادوس (Hopper) |
| - | - | C° | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |
| - | - | C° | درجة حرارة القالب |
| - | - | MPa | ضغط الحقن |
| - | - | MPa | الضغط الخلفي |
| - | - | 18.0:1.0 إلى 20.0:1.0 | نسبة الطول/القطر للولب (L/D) |
| - | - | - | غير معروف |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.