

# apifive® DP1385/200

Polyolefin, Unspecified	الفئة	API SpA	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

apifive®DP1385/200 هو منتج بولي أوليفين. يمكن معالجتها عن طريق القولبة بالحقن وهي متوفرة في أوروبا. مجالات التطبيق النموذجية هي: السلع الاستهلاكية. تشمل الميزات: مرونة جيدة قابلة للربط المتشابك

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة في درجات الحرارة المنخفضة	الميزات
-	-	قابل للتشابك	
-	-	أحذية	الاستخدامات
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.200	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	28	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 290.08	MPa 2.00	قوة الشد
ASTM D638	-	% 280	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 7.00	قوة التمزق
ASTM D395	-		مجموعة الضغط (Compression Set)
ASTM D395	-	% 25	
ASTM D395	-	% 65	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة القادوس (Hopper)
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	-	C°	درجة حرارة القالب
-	-	MPa	ضغط الحقن
-	-	MPa	الضغط الخلفي
-	-	20.0:1.0 إلى 18.0:1.0	نسبة الطول/القطر للولب (L/D)
-	-	-	غير معروف

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.