

apilon 52c® C PC ESC 27

| | | | |
|----------------------|--------|---------|-----------------|
| TPU-PC | الفئة | API SpA | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

مجموعة واسعة من منتجات APILON52 C التي تتكون حصريًا من البولي يوريثان الحراري العطري مجهزة لتلبية معظم متطلبات السوق. تم تنظيم عائلة APILON52 C في أنواع كيميائية مختلفة، مصممة لتوفير أداء فيزيائي/كيميائي يتوافق مع الاحتياجات المحددة للاستخدامات المختلفة في صناعات الأحذية والملابس والسلع الجلدية والمفروشات. البولي كربونات - هذه منتجات "من الدرجة الأولى" تستخدم لتصنيع العناصر التي لا يمكن أن يكون فيها أي تنازلات في الأداء الكيميائي والميكانيكي، والتي يجب أن تضمن دائمًا أفضل نتيجة ممكنة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | صلابة عالية | الميزات |
| - | - | مقاوم للتحلل المائي | |
| - | - | أحذية | الاستخدامات |
| - | - | أثاث | |
| - | - | سلع رياضية | |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|---------------------|------------------|---------------|
| - | cP 20000.0 - 4000.0 | mPa·s 4000-20000 | لزوجة المحلول |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2240 | - | 82 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | | قوة الشد |
| - | psi 6526.71 | MPa 45.0 | |
| - | psi 725.19 | MPa 5.00 | |
| - | psi 1450.38 | MPa 10.0 | |
| ASTM D638 | - | % 600 | استطالة الشد |
| ASTM D624 | - | kN/m 100 | قوة التمزق |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 410.0 - 374.0 | C° 190-210 | درجة حرارة الانصهار |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China: العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com: البريد / Email

www.polymersdata.com: الموقع / Website

86-134-2475-5533+: الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.