

# Argothane® 17200

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

التطبيق: تغليف المنسوجات، انتقال عالي لبخار الرطوبة. الخصائص: أسطح ملساء وغير لامعة خفيفة، إيشر أنعم، درجة حرارة تليين منخفضة، انزلاق/تزييت منخفض.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نفاذية عالية لبخار الرطوبة	الميزات
-	-	انزلاقية منخفضة	
-	-	ناعم	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	78	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D1044	-	mg 3.00	مقاومة تآكل تاير	
ASTM E96	g/100 in <sup>2</sup> /24 hr 58.05	g/m <sup>2</sup> /24 hr 900	نفذية بخار الماء	
ASTM D412	-		إجهاد الشد	
-	psi 449.62	MPa 3.10		
-	psi 696.18	MPa 4.80		
ASTM D412	psi 3625.95	MPa 25.0	قوة الشد	
ASTM D412	-	% 860	استطالة الشد	
ASTM D624	-	kN/m 45.0	قوة التمزق	

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.