

Argothane® 18103

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: تغليف المنسوجات، الأجهزة الطبية. الخصائص: سطح أملس، إيثر ناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى، بوليمر معتمد من الفئة السادسة وفقًا لدستور الأدوية الأمريكي (FDA CFR (USP) 175.105.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ناعم	الميزات
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	أجهزة طبية	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	FDA 21 CFR 175.105	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	84	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 20.0	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 40	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 899.24	MPa 6.20	
-	psi 1392.36	MPa 9.60	
ASTM D412	psi 5496.94	MPa 37.9	قوة الشد
ASTM D412	-	% 540	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 80.6	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.