

Argothane® 18212

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|-----------------|
| TPU-Polyester | الفئة | Argotec LLC | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

التطبيقات: تغليف المنسوجات، قطع وختم. الخصائص: أسطح ملساء وغير لامعة، إيثر ناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى، بوليمر معتمد من دستور الأدوية الأمريكي (USP) FDA CFR 175.105 مياه الشرب NSF.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ناعم | الميزات |
| - | - | Laminates | الاستخدامات |
| - | - | أختام | |
| - | - | تطبيقات النسيج | |
| - | - | FDA 21 CFR 175.105 | تصنيفات الوكالة |
| - | - | تصنيف غير محدد NSF | |
| - | - | تصنيف غير محدد USP | |
| - | - | قوية القوالب | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2240 | - | 87 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1044 | - | mg 5.00 | مقاومة تآكل تاير |
| ASTM D412 | - | % 21 | مجموعة الشد (Tensile Set) |
| ASTM D412 | - | | إجهاد الشد |
| - | psi 1000.76 | MPa 6.90 | |
| - | psi 1696.94 | MPa 11.7 | |
| ASTM D412 | psi 6193.12 | MPa 42.7 | قوة الشد |
| ASTM D412 | - | % 580 | استطالة الشد |
| ASTM D624 | - | kN/m 76.2 | قوة التمزق |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.