

Argothane® 18214

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: تغليف المنسوجات، المثانات. الخصائص: سطح أملس، إيثر ناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى، بوليمر معتمد من دستور الأدوية الأمريكي (USP) FDA CFR 177.1680 ; 177.2600.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ناعم	الميزات
-	-	مثانات	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	FDA 21 CFR 177.1680	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.2600	
-	-	USP تصنيف غير محدد	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	% 15	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 690.38	MPa 4.76	
-	psi 1000.76	MPa 6.90	
ASTM D412	psi 4003.05	MPa 27.6	قوة الشد
ASTM D412	-	% 700	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 67.8	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.