

Argothane® 18233

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: تغليف المنسوجات، انتقال عالي لبخار الرطوبة. الخصائص: سطح أملس، إيثر أكثر صلابة، درجة حرارة تليين متوسطة المدى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نفاذية عالية لبخار الرطوبة	الميزات
-	-	Laminates تطبيقات النسيج	الاستخدامات
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	90	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 47.09	g/m ² /24 hr 730	نفاذية بخار الماء
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 900.69	MPa 6.21	
-	psi 2306.1	MPa 15.9	
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الشد
ASTM D412	-	% 500	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 84.0	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.