

Argothane® 18247

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: للأغراض العامة، مضاد للكهرباء الساكنة. الخصائص: سطح أملس، إيثرناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى. يتوافق الراتينج مع: FDA 175.105 FDA 177.1680 FDA 177.2600 NSF Standard 61 EU Directive 2002/72/EC لا توجد منتجات مشتقة من الحيوانات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة	الميزات
-	-	لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات	
-	-	ناعم	
-	-	غرض عام	الاستخدامات
-	-	EU 2002/72/EC	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 175.105	
-	-	FDA 21 CFR 177.1680	
-	-	FDA 21 CFR 177.2600	
-	-	NSF 61	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 5.00	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 21	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 986.26	MPa 6.80	
-	psi 1754.96	MPa 12.1	
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الشد
ASTM D412	-	% 570	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 83.2	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.