

# Argothane® 18248

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

التطبيقات: التعرض الصناعي للأشعة فوق البنفسجية، الرسومات. الخصائص: سطح أملس، إيثرناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى، مثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية ناعم	الميزات
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 5.00	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 21	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 986.26	MPa 6.80	
-	psi 1754.96	MPa 12.1	
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الشد
ASTM D412	-	% 570	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 83.2	قوة التمزق

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.