

Argothane® 18305

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: التعرض الصناعي للأشعة فوق البنفسجية، الرسومات. الخصائص: سطح أملس، إيثرناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى، مثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة	المواد المضافة
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة ناعم	الميزات
-	-	تطبيقات صناعية Laminates	الاستخدامات
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	84	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	% 18	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 899.24	MPa 6.20	
-	psi 2306.1	MPa 15.9	
ASTM D412	psi 7309.92	MPa 50.4	قوة الشد
ASTM D412	-	% 500	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 84.1	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.