

Argothane® 18411

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: تغليف المنسوجات، الأجهزة الطبية. الخصائص: أسطح ملساء وغير لامعة، إيثر ناعم، درجة حرارة تليين متوسطة المدى، بوليمر معتمد من الفئة السادسة وفقًا لدستور الأدوية الأمريكي (USP)، لا يوجد انزلاق/تزييت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ناعم	الميزات
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	أجهزة طبية	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	USP الفئة VI	تصنيفات الوكالة
-	-	الصب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	86	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 30.0	مقاومة تآكل تاير
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 193.5	g/m ² /24 hr 3000	نفاذية بخار الماء
ASTM D412	-	% 70	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1102.29	MPa 7.60	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D412	psi 4786.25	MPa 33.0	قوة الشد
ASTM D412	-	% 640	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 105	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.