

Argothane® 18450-FR

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: قطع وختم الخصائص: لمسة نهائية شفافة إيثر ناعم درجة حرارة تليين متوسطة FAR 25.853A FMVSS-302

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ناعم	الميزات
-	-	أختام	الاستخدامات
-	-	FAR 25.853 a	تصنيفات الوكالة
-	-	قوية القوالب ثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	86	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 30.0	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 70	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1102.29	MPa 7.60	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D412	psi 4786.25	MPa 33.0	قوة الشد
ASTM D412	-	% 640	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 105	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.