

# Argothane® 19426

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

التطبيقات: تغليف النسيج الخصائص: سطح أملس إيثر صلب درجة حرارة تليين عالية لا يوجد شمع غير عضوي

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صلابة عالية	الميزات
-	-	Laminates تطبيقات النسيج	الاستخدامات
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	95	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 55.0	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 65	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 3045.8	MPa 21.0	
ASTM D412	psi 5221.37	MPa 36.0	قوة الشد
ASTM D412	-	% 490	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 140	قوة التمزق

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 406.4 - 388.4	C° 198-208	درجة حرارة الانصهار

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.