

Argothane® 27303

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيق: تغليف النسيج قطع وختم الخصائص: سطح أملس إستر أنعم درجة حرارة تليين منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ناعم	الميزات
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	أختام	
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	78	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	% 60	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 600.46	MPa 4.14	
-	psi 1099.39	MPa 7.58	
ASTM D412	psi 5293.89	MPa 36.5	قوة الشد
ASTM D412	-	% 700	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 78.8	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.