

Argothane® 29102

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

التطبيق: قطع وختم الخصائص: سطحان غير لامعين إستر صلب درجة حرارة تليين عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صلابة عالية	الميزات
-	-	أختام	الاستخدامات
-	-	قولة القوالب	طريقة المعالجة
-	-	ثق	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	95	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 2.60	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 17	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D412	psi 8006.1	MPa 55.2	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 105	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 377.6 - 365.0	C° 185-192	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.