

## Argothane® 29285

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

التطبيق: للأغراض العامة الخصائص: سطح أملس إستر صلب درجة حرارة تليين عالية يحتوي على مادة مضافة مضادة للكهرباء الساكنة

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة	المواد المضافة
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة صلابة عالية	الميزات
-	-	غرض عام أختام	الاستخدامات
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	90	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 2.60	مقاومة تآكل تاثير
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 3495.42	MPa 24.1	
ASTM D412	psi 8006.1	MPa 55.2	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 105	قوة التمزق

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.