

Argothane® 3751

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: فيلم بيني بصري لرقائق الزجاج طبقة بينية لاصقة لتغليف النسيج، التدرج الخصائص: لمسة نهائية غير لامعة شفاف، لا يصفر نقطة تليين منخفضة ورقة فاصلة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تعريف، عالي	الميزات
-	-	Laminate	الاستخدامات
-	-	تطبيقات النسيج	
-	-	تطبيقات بصرية	
-	-	لاصق	
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	تشكيل الفيلم	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.08	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 5.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	77	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 6004.57	MPa 41.4	قوة الشد
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
ASTM D412	psi 480.08	MPa 3.31	
ASTM D412	psi 1199.46	MPa 8.27	
ASTM D412	psi 1798.47	MPa 12.4	
ASTM D412	-	% 500	استطالة الشد
ASTM D1004	-	kN/m 59.5	قوة التمزق

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	1.496	معامل الانكسار
ASTM D1003	-	% 90.0	النفذية
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)
ASTM D1925	-	YI	مؤشر الاصفرار

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.