

## Argothane® 46510

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

التطبيقات: مادة وجه تغليف فيلم رسومات عالي الأداء الخصائص: أسطح ناعمة وغير لامعة بولي كابرولاكتون صلب مقاوم للأشعة فوق البنفسجية لا توجد مواد مضافة

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	الميزات
-	-	صلابة عالية	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	طلاء	
-	-	قوية القوالب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	60	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد
الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لا يوجد تغيير بعد 3000 ساعة -	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.