

# Argothane® D7101

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

التطبيقات: تشكيل حراري قطع وختم الخصائص: صلب، قابل للتشكيل الحراري مقاومة عالية للصدمات امتصاص منخفض للرطوبة مستقر الأبعاد سطح شفاف مقاومة التآكل لا توجد مواد ملدنة للهجرة وتسبب التقصف مقاومة للهيدروكربونات والمواد الكيميائية والأوزون مقاومة لزيوت الجلد قابل للحام بالترددات الراديوية والموجات فوق الصوتية والحرارة نسبة سحب عالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	سحب جيد	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	خصائص فوق صوتية جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	صلابة عالية	
-	-	مقاوم للهيدروكربونات	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	مقاوم للزيت	
-	-	مقاوم للأوزون	
-	-	قابل للحام بالموجات فوق الصوتية	
-	-	قابل للحام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أختام	الاستخدامات
-	-	تطبيقات التشكيل الحراري	
-	-	قوالب القوالب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.20	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	72	صلابة الديورومتر
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 10007.62	MPa 69.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 333587.4	MPa 2300	معامل الانحناء
ASTM D412	-	% 160	استطالة الشد
ASTM D256	-		صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 1.11	J/m 59	
-	ft·lb/in 1.59	J/m 85	
معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 185.0 - 145.4	C° 63.0-85.0	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.