

Argothane® SS-1495SL-95

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: تغليف التغليف الخصائص: متانة ممتازة خصائص ختم حراري جيدة قابلة للتشكيل الحراري مقاومة كيميائية ممتازة متوفرة في تدفقات ذوبان متفاوتة تجنب التطبيقات ذات الرطوبة العالية أو التعرض للأحماض

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	قابل للإغلاق الحراري	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.21	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	95	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 9006.86	MPa 62.1	قوة الشد
ASTM D638	-	% 25	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 380	استطالة الشد
ASTM D638	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1493.89	MPa 10.3	
-	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D624	-	kN/m 96.3	قوة التمزق

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 224.6 - 20.2-	to 107 °C 29.0-	درجة حرارة الاستخدام المستمر
-	F° 365.0 - 320.0	C° 160-185	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.