

Argothane® ST-3655-87

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: طبي، مثنات مراتب المستشفيات وسائد أذن سماعة الرأس التشكيل بالفراغ الختم
الخصائص: ثبات محسن للأشعة فوق البنفسجية يقاوم هجوم الفطريات والرطوبة العالية متوفر بأسطح
منقوشة مختلفة متوفر بأداء انزلاق متفاوت متوفر بمستويات وضوح مختلفة معتمد من NSF-61 لمياه
الشرب معتمد من USP الفئة السادسة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاوم للفطريات	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	تطبيقات المستهلك	الاستخدامات
-	-	أثاث	
-	-	سلع المستشفيات	
-	-	أجهزة طبية	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	أجهزة إحكام الغلق	
-	-	أختام	
-	-	NSF 61	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.12	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	87	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 8006.1	MPa 55.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 550	استطالة الشد
ASTM D638	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1000.76	MPa 6.90	
-	psi 2103.05	MPa 14.5	
ASTM D624	-	kN/m 87.5	قوة التمزق

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 374.0 - 329.0	C° 165-190	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.