

Argothane® ST-3850FS-85

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: مضاد للفطريات رطوبة عالية الخصائص: ثبات محسن للأشعة فوق البنفسجية انزلاق من منخفض إلى مرتفع يقاوم هجوم الفطريات يعمل بشكل جيد في الرطوبة العالية قابلية جيدة للختم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاوم للفطريات	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.12	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 8006.1	MPa 55.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 25-30	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 520	استطالة الشد
ASTM D638	-	-	إجهاد الشد
-	psi 950.0	MPa 6.55	
-	psi 1754.96	MPa 12.1	
ASTM D624	-	kN/m 87.5	قوة التمزق

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D794	F° 185.0 - 49.0-	to 85.0 °C 45.0-	درجة حرارة الاستخدام المستمر
-	F° 374.0 - 338.0	C° 170-190	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.