

Argothane® ST-4011FS-85

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: الخراطيم المآزر أغطية لوحة المفاتيح التغليف الخصائص: ثبات محسن للأشعة فوق البنفسجية مستويات انزلاق متفاوتة بمستويات وضوح مختلفة يقاوم هجوم الفطريات يعمل بشكل جيد في الرطوبة العالية قابلية جيدة للختم

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاوم للفطريات	الميزات
-	-	مكونات الكمبيوتر	الاستخدامات
-	-	تطبيقات المستهلك	
-	-	خرطوم	
-	-	التعبئة والتغليف	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.12	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6512.21	MPa 44.9	قوة الشد
ASTM D638	-	% 25	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 500	استطالة الشد
ASTM D638	-	-	إجهاد الشد
-	psi 800.61	MPa 5.52	
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D624	-	kN/m 70.0	قوة التمزق

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D794	F° 185.0 - 65.2-	to 85.0 °C 54.0-	درجة حرارة الاستخدام المستمر
-	F° 386.6 - 320.0	C° 160-197	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.