

## Artenius XCEL S

PETG	الفئة	Artenius	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Artenius XCEL S هو بوليمر مشترك معدّل بشكل كبير من PET (بولي إيثيلين-تيرفتالات)، يتم تسليمه في حبيبات راتنج. ينتمي Artenius XCEL S إلى عائلة منتجات PET المعروفة عمومًا باسم "PETG" (PET معدّل بالجليكول). تم تصميمه خصيصًا للاستخدام في تصنيع أفلام قابلة للانكماش عالية الأداء بواسطة البثق. المادة سهلة المعالجة، وتوفر لمعائنًا ممتازًا، ووضوحًا، وقابلية للطباعة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	قابلية طباعة ممتازة	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	غلاف قابل للانكماش	
-	-	EU 94/62/EC	تصنيفات الوكالة
-	-	EU No 10/2011	
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثق	طريقة المعالجة
-	-	ثق الأفلام	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.30	الوزن النوعي
-	-	g/cm <sup>3</sup> 0.76	الكثافة الظاهرية
ISO 1628	-	ml/g 78.0-82.0	رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)
ASTM D6290	-		اللون b
ASTM D6290	-		اللون L
-	-	%	الرطوبة
-	-	mg 320.0	الوزن

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 140.0	C° 60.0	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 6.0-8.0	وقت التجفيف
-	F° 482.0 - 374.0	C° 190-250	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.