AFLAS® 300S

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تصنف البوليمرات التجارية إلى نوعين؛ أحدهما هو نوع البوليمر المزدوج TFE-P (سلسلة AFLAS® 100/150)، والآخر هو نوع البوليمر الثلاثي TFE-P-VdF (سلسلة AFLAS® 200). تتميز سلسلة AFLAS® 200 بخصائص درجة الحرارة المنخفضة المحسنة، وإزالة القوالب والربط المعدني مع الحفاظ على معظم المقاومة العالية للحرارة والمواد الكيميائية والمقاومة الكهربائية للبوليمر المزدوج. فيما يلي قائمة بدرجات البوليمر الحالية، والتي تصنف بشكل أساسي وفقًا للزوجة موني. يستخدم البوليمر المزدوج في الغالب في صناعات الأسلاك والكابلات والسيارات، بينما يفضل غالبًا البوليمر الثلاثي للاستخدام في السيارات من حيث قابلية المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.55 g/cm³	-	-
لزوجة موني	120 MU	-	-
محتوى الفلور	57 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-3.00 C°	26.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.